

Rumburk, Laboratoř nemocnice u bazénu

profil č.	č.vzorku	m nad podlahou	hloubka odběru cm	materiál vzorku	vlhkost (% hm.)	poznámka
A	V31	0,20	0 - 4	cihla	1,1	suché
	V32	0,20	4 - 8	cihla	0,2	
	V33	0,20	8 - 12	cihla	0,1	
	V35	0,50	4 - 8	cihla	0,2	
B	122	0,20	2 - 8	cihla	1,0	suché
	B541	0,50	2 - 8	cihla	0,0	
C	N2	0,15	2 - 8	cihla	0,2	suché
	P1	0,40	2 - 6	cihla	0,3	
	R3	0,80	2 - 6	cihla	0,2	
D	W2	0,15	2 - 6	cihla	0,1	suché
	W12	0,4	2 - 6	cihla	0,1	
E	W25	0,25	2 - 6	cihla	2,3	mírný průsak
	1A	0,4	2 - 6	cihla	4,6	
F	L01	0,2	2 - 6	cihla	7,6	průsak
	L05	0,5	2 - 6	cihla	14,9	
	L02	0,8	2 - 6	cihla	13,2	
	L06	1,20	2 - 6	cihla	5,5	
G	S12	0,20	2 - 6	cihla	4,6	vzlínání
	S10	0,50	2 - 6	cihla	1,9	
H	B2	0,20	2 - 6	cihla	0,9	suché
	C2	0,40	2 - 6	cihla	0,1	
J	L04	0,20	2 - 6	cihla	1,6	průsak
	L07	0,50	2 - 6	cihla	6,5	
K	7A	0,30	0 - 4	cihla	0,2	suché
	4B	0,60	2 - 6	cihla	0,4	